

**OUTDOOR
FABRIC**

**SEA WATER
RESISTANCE**

**BATHING WATER
RESISTANCE**

**WATER
REPELLENT**

**FLAMMABILITY
TESTED**

**REACH
COMPLIANCE**

Rodzaj Fabric type Gewebeart	tkanina zewnętrzna outdoor fabric Outdoor-Stoff
Gramatura Weight Gewicht	300 g/m ²
Skład Composition Zusammensetzung	100% SDP (Solution Dyed Polyester)
Szerokość Width of roll Breite	150 cm +/- 2 cm
Lewa strona Left side linke Seite	bez wodoodpornej membrany / without waterproof membrane / ohne wasserdichte Membran

TESTS ACC. TO DIN EN 14465-2006		TEST RESULT	CATEGORY
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength Hochzugfestigkeit	DIN EN ISO 13934-1	warp: 1975 N (42,6 %) weft: 808 N (27,2%)	A/A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance Reissfestigkeit	DIN EN ISO 13937-3	warp: 83,8 N weft: 36,5 N	A/B
Przesuwalność nitek w szwie Resistance to seam slippage Verschiebbarkeit der fäden in der naht	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	warp: 2,0 mm weft: 2,6 mm	A/A
Test Martindale'a Abrasion resistance Martindale Methode	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Yarn breakage: >100 000 cycles	A
Skłonność do pillingu Pilling test Anfälligkeit für fusseln	DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles	4	B
Odporność wybarwień na światło Colour fastness to light Lichtbeständigkeit	DIN EN ISO 105-B02 Process 3	>8	
Odporność wybarwień na tarcie Colour fastness to rubbing Reibungsbeständigkeit	DIN EN ISO 105-X12	na sucho dry trocken: 5 na mokro wet nass: 5	A/A
Odporność na pranie Fastness to washing Waschechtheit	DIN EN ISO 105-C06	4-5	
Odporność na wodę morską Fastness to sea water Meerwasserechtheit	DIN EN ISO 105-E02	5	
Odporność na wodę basenową Fastness to chlorine water Chlorbadewasserechtheit	DIN EN ISO 105-E03	4-5	
Zapalność Ignitability Brandverhalten	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0 TB 117:2013 Section 1	zdał passed bestanden	
REACH		zdał passed bestanden	

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 2024-12-20. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2024-12-20. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. **DE** Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die Karte wird am 2024-12-20 ausgestellt. Diese Ausgabe ist mit einer neuen Version nicht mehr gültig. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

