



AVRA

AGMAMITO



WATER BLOCKED



REACH CONFORM

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

tkanina (plusz) | plush fabric | Plüschstoff

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

370 g/m<sup>2</sup>

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

88% PES, 12% NY

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140 cm +/- 2 cm

ATEST   CERTIFICATE   ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT	KATEGORIA CATEGORY KATEGORIE
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE   TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13934-1	warp: 1552 N (52,3%) weft: 357 N (17,4%)	A/C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE   TEAR GROWTH RESISTANCE   REISSFESTIGKEIT	DIN EN ISO 13937-3	warp: 79,3 N weft: 50,0 N	A/A
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE   RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE   VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	warp: 2,3 mm weft: 2,3 mm	A/A
TEST MARTINDALE'A   ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Yarn breakage: >50 000 cycles	A
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU   PILLING TEST   ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles	5	A
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO   COLOUR FASTNESS TO LIGHT   LICHTBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-B02 Process 2 Exposure level 5	5	B
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE   COLOUR FASTNESS TO RUBBING   REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT	DIN EN ISO 105-X12	na sucho   dry   trocken: 5 na mokro   wet   nass: 4-5	A/A
REACH		zdał   passed   bestanden	

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 28-10-2020. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2020-10-28. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

