

REBEL



|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RODZAJ   FABRIC TYPE   GEWEBE ART     | tkanina (szenil)   chenille fabric   Chenillestoff |
| GRAMATURA   WEIGHT   GEWICHT          | 380 g/m2                                           |
| SKŁAD   COMPOSITION   ZUSAMMENSETZUNG | 100% PES                                           |
| SZEROKOŚĆ   WIDTH OF ROLL   BREITE    | 140 cm +/- 2 cm                                    |

| A TEST   CERTIFICATE   ZULASSUNG                                                                      | METODA BADANIA<br>TEST METHOD<br>TESTMETHODE | WYNIK TESTU<br>TEST RESULT<br>WERT                          | KATEGORIA<br>CATEGORY<br>KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE   TENSILE STRENGTH<br>HOCHZUGFESTIGKEIT                                   | DIN EN ISO 13934-1                           | warp: 1241 N (26,6 %)<br>weft: 618 N (20,4%)                | A/A                                |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE   TEAR GROWTH<br>RESISTANCE   REISSFESTIGKEIT                               | DIN EN ISO 13937-3                           | warp: 187,1 N<br>weft: 71,2 N                               | A/A                                |
| PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE   RESISTANCE TO SEAM<br>SLIPPAGE   VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT | DIN EN ISO 13936-2<br>180 N load             | warp: 4,2 mm<br>weft: 2,2 mm                                | B/A                                |
| TEST MARTINDALE'A   ABRASION RESISTANCE<br>MARTINDALE METHODE                                         | DIN EN ISO 12947-1<br>DIN EN ISO 12947-2     | Yarn breakage:<br>80 000 cycles                             | C                                  |
| SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU   PILLING TEST   ANFÄLLIGKEIT<br>FÜR FUSSELN                                    | DIN EN ISO 12945-2<br>2000 cycles            | 4-5                                                         | A                                  |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO   COLOUR<br>FASTNESS TO LIGHT   LICHTBESTÄNDIGKEIT                     | DIN EN ISO 105-B02<br>Process 3              | 5                                                           | B                                  |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE   COLOUR FASTNESS<br>TO RUBBING   REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT                 | DIN EN ISO 105-X12                           | na sucho   dry   trocken: 4-5<br>na mokro   wet   nass: 4-5 | A/A                                |
| ZAPALNOŚĆ   IGNITABILITY   BRANDVERHALTEN                                                             | DIN EN 1021-1<br>TB 117-2013                 | zdał   passed   bestanden                                   |                                    |
| REACH                                                                                                 |                                              | zdał   passed   bestanden                                   |                                    |

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 2025-01-02. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2025-01-02. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die Karte wird am 2025-01-02 ausgestellt. Diese Ausgabe ist mit einer neuen Version nicht mehr gültig. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen

