

KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICAL SPECIFICATION CARD
SICHERHEITSDATENBLATT

acc. to EN 14465:2003



NATURAL LEATHER

ESSENZA

TOCCARE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

tkanina | fabric | Stoff

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

480 g/m2 +/- 10%

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

100% PES (surface) / 100% LEATHER (backing)

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140 cm +/- 2 cm

ATEST CERTIFICATE ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT	ISO 13934-2:2014	warp: 950 weft: 410
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH RESISTANCE REISSFESTIGKEIT	ISO 13937-1:2000	warp: >63 weft: >32
PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT	ISO 13936-1:2004	warp: >200 weft: >200
TEST MARTINDALE'A ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	ISO 12947-2:1998	>30 000 cycles
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	ISO 12945-2:2000	5
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT	ISO 105-B02	4-5
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT	ISO 105-X12:2002	na sucho dry trocken: 4-5 na mokro wet nass: 4
ZAPALNOŚĆ IGNITABILITY BRANDVERHALTEN	DIN EN 1021-1 DIN EN 1021-2	zdał passed bestanden



NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA, KONSERWACJI I PIELĘGNACJI SKÓR NATURALNYCH
DO NOT USE AGENTS FOR CLEANING, MAINTENANCE AND CARE FOR NATURAL LEATHER
KEINE REINIGUNGSMITTEL, KONSERVIERUNGSMITTEL UND PFLEGEMITTEL FÜR NATÜRLICHE LEDER BENUTZEN

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 2021-05-11. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2021-05-11. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.



AGMAMITO
GROUP

WWW.AGMAMITO.COM

UL. WRZESIŃSKA 78 | 62-020 SWARZĘDZ, POLAND

T: +48 61 817 20 96

E: INFO@AGMAMITO.COM

WWW.TOCCARE.COM.PL