



GUSTO

TOCCARE



WATER BLOCKED



NON-FLAMMABLE

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART dzianina (nubuk) | knitted fabric (nubuck) | Strickwaren (Nubuk)

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT 540 g/m2

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG 100% PES

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE 142 cm +/- 2 cm

ATEST   CERTIFICATE   ZULASSUNG	METODA BADANIA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN	WYNIK TESTU TEST RESULT WERT
TEST MARTINDALE'A   ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE	ISO 12947-2:1998	38 000 cycles
SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU   PILLING TEST   ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN	ISO 12945-1:2000	4
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO   COLOUR FASTNESS TO LIGHT   LICHTBESTÄNDIGKEIT	ISO 105-B02:2013	4
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE (NA SUCHO) COLOUR FASTNESS TO RUBBING (DRY) REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT (TROCKEN)	ISO 105-X12:2001	4
ZAPALNOŚĆ   IGNITABILITY   BRANDVERHALTEN	BS 5852 Source 0	zdał   passed   bestanden

**PL** Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 28-10-2020. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. **EN** Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2020-10-28. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. **DE** Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

