



SAMOA

AGMAMITO



GOOD FOR
BABIES



GOOD FOR
PLANET



WATER BLOCKED



REACH CONFORM

RODZAJ | FABRIC TYPE | GEWEBE ART

tkanina (plecionka) | plaited fabric | Geflechtstoff

GRAMATURA | WEIGHT | GEWICHT

330 g/m2

SKŁAD | COMPOSITION | ZUSAMMENSETZUNG

100% PES

SZEROKOŚĆ | WIDTH OF ROLL | BREITE

140cm +/- 2 cm

ATEST | CERTIFICATE | ZULASSUNG

METODA BADANIA
TEST SPECIFICATION
PRUFVERFAHREN

WYNIK TESTU
TEST RESULT
WERT

KATEGORIA
CATEGORY
KATEGORIE

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | TENSILE STRENGTH
HOCHZUGFESTIGKEIT

DIN EN ISO 13934-1

warp: 1306 N (58,1%)
weft: 985 N (41,9%)

A/A

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE | TEAR GROWTH
RESISTANCE | REISSFESTIGKEIT

DIN EN ISO 13937-3

warp: 116,3 N
weft: 132,5 N

A/A

PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE | RESISTANCE TO SEAM
SLIPPAGE | VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT

DIN EN ISO 13936-2
180 N load

warp: 2,7 mm
weft: 2,3 mm

A/A

TEST MARTINDALE'A | ABRASION RESISTANCE
MARTINDALE METHODE

DIN EN ISO 12947-1
DIN EN ISO 12947-2

Yarn breakage: 40 000 cycles

A

SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU | PILLING TEST | ANFÄLLIGKEIT
FÜR FUSSELN

DIN EN ISO 12945-2
2000 cycles

4-5

A

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO | COLOUR
FASTNESS TO LIGHT | LICHTBESTÄNDIGKEIT

DIN EN ISO 105-B02
Process 3
Exposure level 5

4

C

ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE | COLOUR FASTNESS
TO RUBBING | REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT

DIN EN ISO 105-X12

na sucho | dry | trocken: 4-5
na mokro | wet | nass: 4-5

A/A

REACH

zdał | passed | bestanden

PL Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 16-11-2022. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych. EN Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2022-11-16. The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons. DE Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.



Certyfikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 522/AC 017



Certyfikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 521/AC 017



Certyfikat IW ZC
TEXTIL-CERT
Nr 523/AC 017

